

Mobilarma LT

Protettivo antiruggine a lungo termine con solvente

Descrizione

Il Mobilarma LT è un protettivo antiruggine a lungo termine, idrorepellente, a film grasso-oleoso disciolto in solvente.

Applicazioni

Il Mobilarma LT è un eccellente protettivo antiruggine a lungo termine, idrorepellente specificamente studiato per garantire protezione a lungo termine durante l'immagazzinaggio di componentistica meccanica ferrosa e non, come parti di motori o di autovetture, pezzi meccanici lavorati con utensile o per estrusione. Il film protettivo è molto efficace nella protezione in atmosfere acide o aggressive

Applicazione, rimozione e immagazzinaggio.

Il Mobilarma LT può essere applicato per immersione (metodo suggerito per i migliori risultati), a spruzzo ed a pennello. Dove necessario può essere rimosso con solventi idrocarburici o appositi detergenti alcalini. Immagazzinare in ambiente pulito e asciutto lontano da altri materiali infiammabili, fonti di calore o luce solare diretta.

Benefici

Questo tipo di protettivo antiruggine, utilizza degli speciali e selezionati solventi ad alto punto di infiammabilità e componenti attivi che garantiscono i seguenti benefici :

- Eccellente protezione a medio-lungo termine di materiali ferrosi e non ferrosi
- Esente da bario e ammine secondarie.
- Ambiente di lavoro più sicuro
- Ridotte perdite evaporative dai fusti
- Migliorato prelievo dai fusti
- Ridotte esigenze di sicurezza nell'immagazzinaggio.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute. Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Massa vol. a 15°C kg/dm ³	0.82
Sostanze solide % peso	31.0
Punto di infiammabilità (Solvente) °C (min)	62
Tempo medio di evaporazione solvente, min.	240
Tempo max di conservazione al chiuso mesi	24
Tempo max di conservazione all'aperto mesi:	
- sotto tettoia	12
- all'aperto	6
Potere coprente mq/l	38

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.