

# Mobilarma ST

Protettivo Antiruggine con solvente

## Descrizione

Il Mobilarma ST è un protettivo antiruggine a breve termine, a film oleoso disciolto in solvente, idrorepellente.

## Applicazioni

Il Mobilarma ST è un eccellente protettivo antiruggine a breve termine, idrorepellente specificamente studiato per garantire protezione a breve termine di componentistica meccanica ferrosa e non, durante il transito o lo stoccaggio al coperto dei pezzi.

Il prodotto potrà inoltre essere usato per garantire protezione tra i processi successivi nelle lavorazioni meccaniche vere e proprie: fosfatazione, processi elettrochimici ecc., dove esso garantirà una rapida rimozione dell'umidità lasciando un sottile film oleoso che assicura una efficiente protezione per diverse settimane.

## Applicazione, rimozione ed immagazzinaggio

Il Mobilarma ST può essere applicato per immersione, a pioggia, a spruzzo ed a pennello.

Dove necessario può essere rimosso con solventi idrocarburici o appositi detergenti alcalini.

Immagazzinare in ambiente pulito e asciutto lontano da altri materiali infiammabili, fonti di calore o luce solare diretta.

## Benefici

Questo tipo di protettivo antiruggine, utilizza degli speciali e selezionati solventi ad alto punto di infiammabilità e componenti attivi che garantiscono i seguenti benefici :

- Eccellente protezione di materiali ferrosi e non ferrosi
- Esente da bario e ammine secondarie.
- Ambiente di lavoro più sicuro
- Ridotte perdite evaporative dai fusti
- Più facile prelievo dai fusti
- Ridotte esigenze di sicurezza nell'immagazzinaggio.

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

## Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Massa vol. a 15°C kg/dm <sup>3</sup>	0.81
Sostanze solide % peso	10.5
Punto di infiammabilità (Solvente) °C	62
Tempo medio di evaporazione solvente, min.	90
Tempo max di conservazione al chiuso mesi	3
Conservazione all' aperto	Non Idoneo
Potere coprente mq/l	140

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.